

ORCHESTRA

Technisches Datenblatt

DICKSON®

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinnüsengefärbtes Acryl Sunacryl					
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen					
Leinwandbindung	Leinwandbindung				ISO 7211-1	
Gewicht	290			g/m ²	ISO 3801	
Materialdicke	0.64			mm	ISO 5084	
Breiten	120	165	200	250	cm	EN 1773
Schnittlängen	60	60	60	50	ml	

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

Reissfestigkeit	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Reissdehnung	23	20	%	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Festigkeit	1250	880	mN	ISO 2493
Dehnverhalten unter Belastung	3	7	%	MO LAB 025
Wassersäule (Schmerber)	> 350		mm	ISO 811
Spray Test	4-5		class /5	ISO 4920
Ölabweisende Eigenschaften	4		class /8	ISO 14419
Haltbarkeit in Jahren	4		class /4	EN 13561

FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-farbbeständig - außen - 1000h	4-5		class /5	ISO 105 B04
UV-farbbeständig - innen	7-8		class /8	ISO 105 B02
Reibechtheit (trocken)	5		class /5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5		class /5	ISO 105X12
Farbbeständigkeit	4		class /4	EN 13561

VERWENDUNGSZWECKE

Garantie	10	Jahre	
Empfohlene Anwendungen	Fallarmmarkisen, Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen, Feststehender Sonnenschutz, Vorhänge für den Außenbereich, Pergolas, Wintergartenmarkisen, Sonnensegel		

FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON®

SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen.

Dickson-Constant GmbH - SAS (GmbH nach französischem Recht) mit einem, Stammkapital von € 12.640.000 - 381 347 970 RCS Lille Métropole

Lindenstrasse 20 - D-36037 Fulda - Deutschland

Tél. : +49 (0)661 380 82 -0 - Fax : +49 (0)661 380 82-10 - www.dickson-constant.com/de/DE